

3-262
feineErde Lehmfixierung
Technisches Merkblatt Juni 2020

1. Kurzbeschreibung

Abschlussanstrich zur Verfestigung von Volvox feineErde Lehmputzen oder von anderen Putzsystemen sowie von kreidenden Anstrichen.

2. Inhalt

1 l Art.Nr. 3-2622
5 l Art.Nr. 3-2625

3. Reichweite

200 ml pro m²; ca. 5 m² pro Liter.

4. Farbe

Transparent, die behandelte Oberfläche dunkelt nach.

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeiten

In Abhängigkeit von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 8 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Zur Verfestigung von sandenden Untergründen und Lehmputzen oder anderen Putzsystemen, um eine möglichst abriebfeste Oberfläche zu erreichen.

8. Eigenschaften

Volvox feineErde Lehmfixierung ist nach der Durchtrocknung nahezu farblos, matt und transparent. Das Produkt ist wasserverdünnbar und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Zunächst muss der gut durchgetrocknete Lehmputz sorgfältig abgebürstet werden, die Lehmwände sind vorzuwässern. Die Volvox feineErde Lehmfixierung ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

9.2. Verarbeitung

Es ist zu empfehlen, die Volvox feineErde Lehmfixierung unverdünnt auf die fertige Lehmwand oder den kreidenden Putz aufzuspritzen.

10. Werkzeug

Pinsel, Rolle, Quast, Sprühflasche.
Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

11. Lagerung

Kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung

Zellulosen, Weißleim, Wasser, Konservierungsmittel (Isothiazolinongemisch).

13. Sicherheitshinweis

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC-Gehalt: 0,5 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2
D-58513 Lüdenscheid
Telefon: +49 (0) 2351-95395
Fax: +49 (0) 2351-953999
Email: info@volvox.de
Web: www.volvox.de